

WE CONNECT



PREMREPAIR ME

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE



Eigenschappen

- Geschikt om te lijmen, afdichten en repareren
- Zeer sterk en stabiel
- Al na 90 seconden droog
- Al na 10 minuten perfect schuurbaar
- Verkrijgbaar in wit en zwart
- Hechting op zeer veel soorten ondergronden
- H351 vrij en emissiearm

Omschrijving

PremRepair ME is een hoogwaardige, emissiearme en zeer sterke tweecomponentenlijm die een aantal unieke eigenschappen met elkaar combineert. Het product is goed temperatuurbestendig, bestand tegen vocht, bestand tegen brandstoffen, bestand tegen de meeste kunststoffen en chemicaliën en kent een zeer goede hechting op de meeste materialen en ondergronden.

De PremRepair ME heeft een openverwerkingstijd van 90 seconden en is na 10 minuten al schuurbaar. Daarnaast is het product geschikt voor vele soorten ondergronden zoals kunststoffen, metaal, keramiek, hout, etc..

Productinformatie

Artikelnummer	502342 (Zwart)	502343 (Wit)
Verpakking	Duopatroon 50 ML	Duopatroon 50 ML
Verpakkingseenheid	Per doos (24 Stuks)	Per doos (24 Stuks)

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

Technische informatie

Basis	Polyurethaan
Dichtheid	1120 kg/m ³
Droogtijd	10 minuten
Open tijd	90 seconden
Rek tot breuk	63%
Treksterkte Mpa	26
Shore	72 (D)
Temperatuursbestendigheid	-30°C tot +90°C
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +35°C

Praktische informatie

Applicatie

Omdat de PremRepair ME een behoorlijke snelle uitharding kent, is het belangrijk dat alle benodigdheden voor de applicatie worden klaargezet. Plaats de nozzle op de duopatroom en spuit de eerste 2 centimeter uit, om zo de juiste mengverhouding te verkrijgen. Laat na de applicatie de bestaande nozzle om de duopatroom zitten om zo doordroging te voorkomen. Bij verlijming of reparatie van meerdere onderdelen is het sterk aan te bevelen om direct achter elkaar door te werken en het pistool niet weg te leggen. Dit omdat ook bij een minimale uitharding in de nozzle een onjuiste mengverhouding verkregen kan worden, wat kan leiden tot slechte hechting of doorharding. Ons advies is om bij elke nieuwe applicatie een nieuwe nozzle te plaatsen.

Overschilderbaarheid

Goed, met de meest voorkomende verven en/of lakken.

Behandeling ondergrond

De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Ondergrond reinigen met UniSolve Spray of Plasto Cleaner.

Reiniging handen

Apply Soap NF of Power & Care Soap.

Houdbaarheid

Ongeveer 24 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats, tussen +15°C en +25°C.