

WE CONNECT



PREMTACK

INFORMATIONS PRODUIT ET TECHNIQUES

Propriétés

- Adhérence initiale très élevée
- Élasticité durable
- Étirement jusqu'à rupture de 330%.
- Adhère parfaitement sur supports humides
- Durcit rapidement
- Sans isocyanate, solvant ni silicone
- Parfaitement adapté au collage de plaquettes de parement

Description

PremTack est un mastic à haute adhérence pour le collage direct et puissant et le montage de pratiquement tous les matériaux et éléments de construction sur de nombreux supports. Le produit est fabriqué à base de MS polymères et durcit au moyen de l'humidité de l'air. Grâce à son adhérence initiale extrêmement élevée, le produit convient parfaitement pour de nombreuses applications dans la construction, l'industrie et la mobilité.

PremTack atteint une résistance finale élevée après son durcissement complet. De ce fait, il est également approprié pour les collages et les montages soumis à des charges prolongées. PremTack est parfaitement adapté au collage de plaquettes de parement sur divers supports.

Informations sur le produit

Numéro d'article	102160 (Blanc)	102161 (Noir)
Emballage	Cartouche 290 ml	Cartouche 290 ml
Unité d'emballage	Par boîte (24 pièces)	Par boîte (24 pièces)

INFORMATIONS PRODUIT ET TECHNIQUES

Informations techniques

Base	MS polymère
Densité	1570 kg/m ³
Durcissement en 24 heures	De 2 à 3 mm
Solvants	Néant
Retrait	Néant
Formation d'une pellicule	Env. De 10 à 15 min
Étirement jusqu'à rupture (DIN 53505)	330%
Dureté Shore A (DIN 53505)	62°
Résistance à la traction (MPa) (DIN 53504)	2,20 N/mm ²
Résistance à la température	De -40°C à +100°C
Température d'application	De +5°C à +35°C

Informations pratiques

Recouvrement de peinture

Excellent (effectuer un essai préalable) Mouillé sur mouillé après 10 minutes et dans les 4 heures ou après durcissement complet Pour obtenir le meilleur résultat, peindre dans les 72 heures.

Traitement du support

Le support doit être propre, sec et dégraissé. Nettoyer le support avec UniSolve Spray ou Plasto Cleaner. Apprêter les supports difficiles, selon le matériau, avec Plasto Primer.

Application

Veiller à ce que le support soit propre, sec et dégraissé. Appliquer ensuite la colle directement à partir de la cartouche sur les pièces à coller à l'aide de la buse en V fournie. Presser les matériaux jusqu'à ce qu'il y ait un écart d'au moins 3 mm entre le matériau à coller et le support.

Finition

Finir dans les 10 minutes après application avec Seal Finisher.

Nettoyage du matériel

UniSolve Spray ou Power & Care Wipes.

Nettoyage des mains

Power & Care Soap ou Apply Soap NF.

Durée de conservation

Durée de conservation d'environ 18 mois, s'il est correctement fermé dans son emballage d'origine et entreposé au sec, entre +5°C et +25°C.