

WE CONNECT



PREMTACK

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

Eigenschappen

- Zeer hoge aanvangskleefkracht
- Duurzaam elastisch blijvend
- Rek tot breuk van 330%
- Hecht uitstekend op vochtige ondergronden
- Hardt snel door
- Isocyaan-, oplosmiddel- en siliconenvrij
- Zeer geschikt voor het verlijmen van steenstrips

Omschrijving

PremTack is een high tack kit voor het direct en krachtig verlijmen en monteren van praktisch alle bouwmaterialen en bouwelementen op vele ondergronden. Het product is gefabriceerd op basis van MS-polymeren en hardt uit door middel van luchtvochtigheid. Door zijn enorm hoge aanvangshechting is het product uitermate geschikt voor vele toepassingen in de bouw, industrie en mobiliteit.

De PremTack bereikt na volledige uitharding een hoge eindsterkte. Dit maakt hem ook geschikt voor verlijmingen en montages waarbij langdurige belastingen plaatsvinden. De PremTack is perfect geschikt voor het verlijmen van steenstrips op diverse ondergronden.

Productinformatie

Artikelnummer	102160 (Wit)	102161 (Zwart)
Verpakking	Koker 290 ML	Koker 290 ML
Verpakkingseenheid	Per doos (24 Stuks)	Per doos (24 Stuks)

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

Technische informatie

Basis	MS Polymeer
Dichtheid	1570 kg/m ³
Doorharding in 24 uur	2-3 mm
Oplosmiddelen	Geen
Krimp	Nihil
Huidvorming	Ca. 10-15 min
Rek tot Breuk (DIN 53505)	330%
Hardheid Shore A (DIN 53505)	62°
Treksterkte (MPa) (DIN 53504)	2,20 N/mm ²
Temperatuur Bestendigheid	-40°C tot +100°C
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +35°C

Praktische informatie

Overschilderbaar

Uitstekend (vooraf testen). Nat-in-nat na 10 minuten en binnen 4 uur of na volledige uitharding. Voor het meest optimale resultaat overschilderen binnen 72 uur.

Behandeling Ondergrond

De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Ondergrond reinigen met UniSolve Spray of Plasto Cleaner. Lastige ondergronden, afhankelijk van materiaal, primeren met Plasto Primer.

Applicatie

Zorg dat de ondergrond schoon, droog en vetvrij is. Breng vervolgens de lijm rechtstreeks vanuit de koker en met behulp van de bijgeleverde V-nozzle aan op de te verlijmen delen. Druk de materialen zover aan, zodat er minimaal 3 mm afstand tussen het te verlijmen materiaal en de ondergrond blijft

Afwerking

Binnen 10 minuten na applicatie afwerken met Seal Finisher.

Reiniging materialen

UniSolve Spray of Power & Care Wipes.

Reiniging handen

Power & Care Soap of Apply Soap NF.

Houdbaarheid

Ongeveer 18 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats, tussen +5°C en +25°C.