

WE CONNECT



# NO-CRACK PREMIUM

INFORMATIONS PRODUIT ET TECHNIQUES

## INFORMATIONS PRODUIT ET TECHNIQUES



### Propriétés

- Très facile à appliquer
- Étirement jusqu'à rupture de 220%.
- Peut être peint avec de nombreuses peintures à l'eau et synthétiques
- Peut être peint mouillé sur mouillé avec des systèmes à base d'eau
- Teneur très élevée en solides
- Minimise le risque de craquelures et de décoloration de la couche de peinture.

### Description

No-Crack Premium est un mastic acrylique de qualité supérieure qui peut parfaitement être peint avec de nombreuses peintures. Le produit a une teneur élevée en solides, ce qui signifie qu'après durcissement, il ne se rétracte pratiquement pas et que les craquelures et/ou la décoloration de la peinture sont réduites au minimum.

Malgré sa haute teneur en solides, No-Crack Premium propose une capacité d'étirement jusqu'à la rupture de pas moins de 220%. La combinaison de ces 2 propriétés permet également d'utiliser No-Crack Premium avec des matériaux ayant des coefficients de dilatation différents, notamment pour l'étanchéité de joints entre un mur et un escalier, ou entre des huisseries et un mur.

### Informations sur le produit

Numéro d'article	102064 (Blanc)
Emballage	Cartouche 290 ml
Unité d'emballage	Par boîte (24 pièces)

## INFORMATIONS PRODUIT ET TECHNIQUES

### Informations techniques

Base	Dispersion acrylique
Densité	1700 kg/m <sup>3</sup>
Durcissement en 24 heures	0,8 mm
Pourcentage de solides	91%
Solvants	Néant
Formation d'une pellicule	Env. 10 min
Retrait	Néant
Étirement jusqu'à rupture	220%
Dureté Shore A	43°
Résistance à la traction (MPa)	0,75 N/mm <sup>2</sup>
Résistance à la température	De -20°C à +75°C
Température d'application	De +5°C à +35°C

### Informations pratiques

#### Application

Appliquer directement de la cartouche dans le joint souhaité. Après l'application, effectuer la finition avec de l'eau.

#### Recouvrement de peinture

Excellent (effectuer un essai préalable) Peut être peint mouillé sur mouillé avec des systèmes à base d'eau Avec tous les autres systèmes, peindre uniquement après un durcissement complet.

#### Traitement du support

Le support doit être propre, sec, dégraissé et dépolvé. Retirer tous les éléments non fixes.

#### Finition

Effectuer la finition dans les 10 minutes après application avec de l'eau.

#### Nettoyage du matériel

UniSolve Spray ou Power & Care Wipes.

#### Nettoyage des mains

Power & Care Soap ou Apply Soap NF.

#### Durée de conservation

Durée de conservation d'environ 18 mois, s'il est correctement fermé dans son emballage d'origine et entreposé au sec, entre +5°C et +25°C.