


WE CONNECT



FLEXSEAL

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE



Eigenschappen

- 2-K epoxy met unieke flexibiliteit
- Emissie-arm
- 95% rek tot breuk
- 8 minuten open tijd / Verwerkingstijd
- Blijvend flexibel

Omschrijving

FlexSeal is een speciaal ontwikkeld emissiearm 2-componenten product voor vele soorten verlijmingen en afdichtingen. Het product kent een open verwerkingstijd van 8 minuten, waardoor er voldoende tijd is om een goede verwerking te realiseren.

FlexSeal is blijvend flexibel en kan daardoor werkingen van ondergronden uitstekend opvangen. Het product hecht uitstekend op diverse ondergronden zoals gipsplaten, beton, ABS, steen, diverse kunststoffen, keramiek, marmer, metalen, hout, etc..

Productinformatie

Artikelnummer	502480 (Grijs)
Verpakking	Duopatroon 50 ML
Verpakkingseenheid	Per doos (24 Stuks)

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

Technische informatie

Basis	Epoxy
Droogtijd	20 minuten
Open tijd	8 minuten
Rek tot breuk	95%
Treksterkte Mpa	11
Shore	65 (D)
Temperatuurbestendigheid	-20°C tot +90°C
Verwerkingstemperatuur	+15°C tot +30°C

Praktische informatie

Applicatie

Leg voor aanvang van de applicatie met de FlexSeal alle benodigdheden klaar. Plaats de nozzle op de duopatroom en spuit de eerste 2 centimeter uit, om zo de juiste mengverhouding te verkrijgen. Laat na de applicatie de bestaande nozzle op de duopatroom zitten om zo doordroging te voorkomen. Ons advies is om bij elke nieuwe applicatie een nieuwe nozzle te plaatsen.

Behandeling ondergrond

De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Ondergrond reinigen met UniSolve Spray.

Reiniging handen

Apply Soap NF of Power & Care Soap.

Houdbaarheid

Ongeveer 18 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats, tussen +15°C en +25°C.