

WE CONNECT



# LIQUID PLUG

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE



## Eigenschappen

- Uitstekende vloeibare plug
- Zeer geschikt voor holle ruimtes i.c.m. de zeefhulzen
- Snel schuur- en overschilderbaar
- Perfect in te zetten bij fout geboorde gaten
- VOC-vrij
- Zet zich vast door de bruisende eigenschap

## Omschrijving

Liquid Plug is een snel uithardende, gemakkelijk te gebruiken 2-componenten polyurethaan voor vele soorten montagewerkzaamheden. Het product hecht op vele ondergronden zoals bijvoorbeeld gipsplaten, beton, (natuur)steen, kalkzandsteen, keramiek, marmer, hout en isolatieplaten. Bij holle wanden en/of stenen functioneert Liquid Plug het best met de universele zeefhulzen. De zeefhulzen zijn verkrijgbaar in de maten 15 MM X 130 MM (Art. Nr. 502408), 12 MM X 50 MM (Art. Nr. 502395) en 20 MM x 85 MM (Art. Nr. 502396). Liquid Plug is na uitharding bestand tegen vocht en vele soorten oplosmiddelen en chemicaliën, heeft een zeer goed standvermogen en bezit uitstekende spleetvullende eigenschappen.

## Productinformatie

Artikelnummer	502423 (Off-White)
Verpakking	Duopatroon 50 ML
Verpakkingseenheid	Per doos (24 Stuks)

## PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

### Technische informatie

Basis	Polyurethaan
Dichtheid	1170 kg/m <sup>3</sup>
Droogtijd	5 minuten
Open tijd	40 seconden
Rek tot breuk	20%
Treksterkte Mpa	35
Shore	71 (D)
Temperatuurbestendigheid	-20°C tot +90°C
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +35°C

### Praktische informatie

#### Applicatie

Leg voor aanvang van de applicatie met de Liquid Plug alle benodigdheden klaar. Plaats de nozzle op de duopatroon en spuit de eerste 2 centimeter uit, om zo de juiste mengverhouding te verkrijgen. Laat na de applicatie de bestaande nozzle op de duopatroon zitten om zo doordroging te voorkomen. Ons advies is om bij elke nieuwe applicatie een nieuwe nozzle te plaatsen. Na 5 minuten kunt u de overtollige Liquid Plus wegsnijden. De schroef kan na het wegsnijden (wanneer nodig) van het overtollige product direct in de Liquid Plug geschroefd worden. Voorboren kan belangrijk zijn, maar dit is afhankelijk van de applicatie. Tip: voor extra expansie kunt u de ondergrond licht bevochtigen.

#### Overschilderbaarheid

Goed, met de meest voorkomende verven en/of lakken.

#### Behandeling ondergrond

Bepaal eerst de exacte positie en diameter van het te boren gat. Telkens (na het boren) loszittende delen verwijderen en stofvrij maken. Bij gebruik in holle ruimtes adviseren wij u gebruik te maken van de zeefhulzen (Art. Nr. 502395). Snijd de zeefhulzen af op gelijke hoogte met uw ondergrond. Met het aanhechtende dopje kunt u het midden van uw schroefgat bepalen.

#### Reiniging handen

Apply Soap NF of Power & Care Soap.

#### Houdbaarheid

Ongeveer 18 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats, tussen +5°C en +25°C.